

Modimuls® TT



C55B4 [classificatie conform C€ en NEN 13808]





MODIMULS® TT - KATIONISCHE SNELBREKENDE KLEEFLAAGEMULSIE

C55B4 classificatie conform C€ en NEN 13808

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Klasse specificatie	Klasse
EMULSIE	NEN 13808			
Viscositeit 2 mm @ 40°C	EN 12846	s	15 - 45	3
Hechting	EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	EN 13075-1	geen	70 - 130	4
Bindmiddel gehalte [100%-watergehalte]	EN 1428	gew. %	53 - 57	4
Zeeffrest 0,5 mm	EN 1429	gew. %	≤ 0,1	2
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	EN 13074			
Penetratie @ 25°C	EN 1426	0,1 mm	≤ 100	3
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	EN 1427	°C	≥ 39	4
Cohesie [Pendulum]	EN 13588	J/cm ²	≥ 0,7	3

EEN SCHONE EMULSIE

Modimuls® TT is een snelbrekende kleeftaagemulsie, speciaal ontwikkeld voor het verkleven van asfaltconstructies. Deze emulsie wordt gebruikt vanaf het voorjaar tot de najaarsperiode. Na aanbrengen verkleeft de kleeftaagemulsie optimaal aan de ondergrond en niet aan de banden van rollend materieel. Aan- en afvoerwegen blijven schoon met name in binnenstedelijke gebieden.

OPSLAGSTABIEL & STANDAARD VERWERKING

Modimuls® TT is opslagstabiel (>3 maanden) en kan met

standaard sproeimaterieel worden verwerkt [40-60°C; slangenpomp]. De breektijd is ingesteld op circa 5-10 minuten [20°C / 80% RLV] waardoor een snelle doorlooptijd wordt gerealiseerd.

VERBETERDE HECHTING

Doordat Modimuls® TT niet kleef aan de banden is een uniform hechtoppervlak gegarandeerd. De hardere bitumen zorgt verder voor een hogere afschuifspanning [Leutner-test] en een verbeterde hechting tussen de asfaltlagen.

