

Latexfalt® Colortop EP/SL

Medium		1 dag	1 maand	3 maanden	6 maanden	12 maanden
Anorganische zuren						
Zoutzuur	10%	+	+	+	+/-	-
Zoutzuur	25%	+/-	-	-	-	-
Zwavelzuur	40%	+	+/-	-	-	-
Salpeterzuur geconcentreerd		-	-	-	-	-
Fosforzuur	10%	+	+/-	-	-	-
Organische zuren						
Azijnzuur	10%	+	-	-	-	-
Mierenzuur	10%	+/-	-	-	-	-
Alkaliën						
Natronloog	10%	+	+	+	+	+
Natronloog	40%	+	+	+	+	+
Ammonia	10%	+	+	+	+	+
Waterige oplossingen						
Soda	10%	+	+	+	+	+
Bleekwater	10%	+	+	+	+	+
Zeep		+	+	+	+	+
Synthetisch wasmiddel		+	+	+	+	+
Pekel		+	+	+	+	+
Suiker	50%	+	+	+	+	+
Vruchtensap		+	+	+	+	+
Alifatische koolwaterstoffen						
Benzine		+	+	+	+	+
Terpentine		+	+	+	+	+
Petroleum		+	+	+	+	+
Aromatische koolwaterstoffen						
Tolueen		+/-	-	-	-	-
Xyleen		+	+	+	+/-	+/-
Alcoholen						
Methanol		-	-	-	-	-
Ethanol		+	+/-	-	-	-
n. Butanol		+/-	-	-	-	-
Glycerol		+	+	+	+	+
Ketonen						
Aceton		-	-	-	-	-
Methylisobutyketon (MIBK)		+/-	-	-	-	-
Glycol ether						
Ethyl glycol		-	-	-	-	-
Chloorkoolwaterstoffen						
Tetra		+/-	-	-	-	-
Trichloorethyleen		-	-	-	-	-
Chloroform		-	-	-	-	-
Methyleenchloride		-	-	-	-	-
Vetten en oliën						
Plantaardige olie		+	+	+	+	+
Plantaardig vet		+	+	+	+	+
Minerale olie		+	+	+	+	+
Mineraal vet		+	+	+	+	+

PRODUCT INFO

Medium	1 dag	1 maand	3 maanden	6 maanden	12 maanden
Water					
Gedestilleerd water	+	+	+	+	+
Leidingwater	+	+	+	+	+
Zeewater	+	+	+	+	+
Diversen					
Formaline	+	+	+	+	+
Fenol	-	-	-	-	-
Boorolie	+	+	+	+	+
Remolie	+/-	-	-	-	-
Skydrol 500 B	+/-	-	-	-	-
Monostyeen	+	+	+	+/-	+/-

De bestendigheid geldt voor een gelijkmatig gesloten laag Latexfalt Colortop EP/SL vloer van 1,5-2,0 mm dikte, welke volledig is doorgehard.

Verklaring van de tekens:

- + = bestand bij 20°C
- +/- = bestand tegen morsbelasting bij 20°C
- = niet bestand

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.071-341 91 08 Fax.071-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com