

Latexfalt® Colortop EP/SL

| Medium | | 1 dag | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden |
|-------------------------------------|-----|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| Anorganische zuren | | | | | | |
| Zoutzuur | 10% | + | + | + | +/- | - |
| Zoutzuur | 25% | +/- | - | - | - | - |
| Zwavelzuur | 40% | + | +/- | - | - | - |
| Salpeterzuur geconcentreerd | | - | - | - | - | - |
| Fosforzuur | 10% | + | +/- | - | - | - |
| Organische zuren | | | | | | |
| Azijnzuur | 10% | + | - | - | - | - |
| Mierenzuur | 10% | +/- | - | - | - | - |
| Alkaliën | | | | | | |
| Natronloog | 10% | + | + | + | + | + |
| Natronloog | 40% | + | + | + | + | + |
| Ammonia | 10% | + | + | + | + | + |
| Waterige oplossingen | | | | | | |
| Soda | 10% | + | + | + | + | + |
| Bleekwater | 10% | + | + | + | + | + |
| Zeep | | + | + | + | + | + |
| Synthetisch wasmiddel | | + | + | + | + | + |
| Pekel | | + | + | + | + | + |
| Suiker | 50% | + | + | + | + | + |
| Vruchtensap | | + | + | + | + | + |
| Alifatische koolwaterstoffen | | | | | | |
| Benzine | | + | + | + | + | + |
| Terpentine | | + | + | + | + | + |
| Petroleum | | + | + | + | + | + |
| Aromatische koolwaterstoffen | | | | | | |
| Tolueen | | +/- | - | - | - | - |
| Xyleen | | + | + | + | +/- | +/- |
| Alcoholen | | | | | | |
| Methanol | | - | - | - | - | - |
| Ethanol | | + | +/- | - | - | - |
| n. Butanol | | +/- | - | - | - | - |
| Glycerol | | + | + | + | + | + |
| Ketonen | | | | | | |
| Aceton | | - | - | - | - | - |
| Methylisobutyketon (MIBK) | | +/- | - | - | - | - |
| Glycol ether | | | | | | |
| Ethyl glycol | | - | - | - | - | - |
| Chloorkoolwaterstoffen | | | | | | |
| Tetra | | +/- | - | - | - | - |
| Trichloorethyleen | | - | - | - | - | - |
| Chloroform | | - | - | - | - | - |
| Methyleenchloride | | - | - | - | - | - |
| Vetten en oliën | | | | | | |
| Plant aardige olie | | + | + | + | + | + |
| Plant aardig vet | | + | + | + | + | + |
| Minerale olie | | + | + | + | + | + |
| Mineraal vet | | + | + | + | + | + |

PRODUCT INFO

| Medium | 1 dag | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden |
|---------------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| Water | | | | | |
| Gedestilleerd water | + | + | + | + | + |
| Leidingwater | + | + | + | + | + |
| Zeewater | + | + | + | + | + |
| Diversen | | | | | |
| Formaline | + | + | + | + | + |
| Fenol | - | - | - | - | - |
| Boorolie | + | + | + | + | + |
| Remolie | +/- | - | - | - | - |
| Skydrol 500 B | +/- | - | - | - | - |
| Monostyeen | + | + | + | +/- | +/- |

De bestendigheid geldt voor een gelijkmatig gesloten laag Latexfalt Colortop EP/SL vloer van 1,5-2,0 mm dikte, welke volledig is doorgehard.

Verklaring van de tekens:

- + = bestand bij 20°C
- +/- = bestand tegen morsbelasting bij 20°C
- = niet bestand

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.071-341 91 08 Fax.071-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com