

Naadloos, zeer slijtvast vloersysteem op basis van kunststofemulsie en cement.

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 680.300
versie : 1 /18-08-09
pagina : 1 van 1

Algemene informatie De Lastofalt Vloer is een naadloos en slijtvast vloersysteem op basis van kunststofemulsie en cement. De Lastofalt Vloer kan worden toegepast in ruimtes waar zeer hoge belastingen worden verwacht en een grote vlakheid geëist wordt. De Lastofalt Vloer is opgebouwd uit een mengsel van kunststof emulsie, cement, steenslag en zand. Deze samenstelling vormt harde deklaag die uitermate geschikt is voor intensief transport in magazijnen, productieruimten, opslagloodsen en distributiecentra.

Eigenschappen Kwaliteitscontrole op productie en applicatie vindt plaats in overeenstemming met ISO-9001. Aan de Lastofalt Vloer kunnen de volgende eigenschappen worden toegekend:

<i>Producteigenschappen</i>	<i>Norm</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Specificatie</i>
Druksterkte	NEN-EN 196	N/mm ²	≤ 45
Buigtreksterkte	NEN-EN 196-1	N/mm ²	≤ 9
Stroefheid [droog; Leroux]	NEN 2873	Schaal tot 95	≥ 75
Warmte isolatie	DIN 4108	W/m.K	± 0,70
Indrukweerstand @ 40 °C	NEN-EN 12697-21-C-40	1/10 mm	11
Slijtweerstand*	NEN 2875	gram	18,6 / 2 min.

* De slijtweerstand van Lastofalt ligt tussen die van betonstraatstenen en betontegels. Stofvorming zal dus nauwelijks optreden.

Standaard systeemdikte van een Lastofalt Vloer is 12-30 mm, afhankelijk van de ondergrond. De kleur van een Lastofalt Vloer is betongrijs.

Droogtijd Aansluitend op de productiedag is de vloer na drie dagen geschikt voor loopverkeer of licht transport. Na vijf tot zeven dagen is de vloer geschikt voor zwaar intensief transport.

Onderhoud De Lastofalt Vloer kan worden gereinigd met behulp van een bezem of een schrob/boenmachine.

Verwerkingscondities De werkplek moet glas- en waterdicht zijn en de omgevingstemperatuur dient tijdens verwerking > 0 °C.

Gezondheid & Veiligheid Een Latexfalt Vloer heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com