

Naadloze egalisatie- en afwerksysteem voor asfalt en beton op basis van kunststof gemodificeerde bitumenemulsie, vulstoffen en cement.

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 680.500
versie : 1 /18-08-09
pagina : 1 van 1

- Algemene informatie** Latexfalt Skimcoat is een zwartgrijze afwerklaag met een dikte van 0,5-2 mm, welke in één laag wordt aangebracht op een vlakke ondergrond. Al naar gelang van de ruwheid van de ondergrond wordt het systeem in twee of drie lagen aangebracht. De Latexfalt Skimcoat afwerking wordt toegepast als egalisatielaag voor zowel oude als nieuwe asfalt- en betonvloeren. De Latexfalt Skimcoat is opgebouwd uit een mengsel van kunststof gemodificeerde bitumenemulsie, vulstoffen en cement.
- Eigenschappen** De Skimcoat afwerking is een dunne, slijtvaste afwerklaag die tevens dampdoorlatend is. Hierdoor wordt bladderen of blaasvorming door ingesloten vocht voorkomen. Afhankelijk van concentratie en soort oliën of chemicaliën is de Skimcoat afwerking redelijk bestand tegen inwerking ervan. De afwerking is in aanvang grijs/zwart en zal door gebruik zwart worden.
- Verwerkingscondities** De werkplek moet glas- en waterdicht zijn en de omgevingstemperatuur moet tijdens verwerking > 0 °C zijn.
- Droogtijd** Aansluitend op de productiedag is de vloer na een dag geschikt voor loopverkeer. Na drie dagen is de vloer geschikt voor intensief transport.
- Afwerking** De Skimcoat afwerklaag kan indien gewenst worden behandeld met een zwarte polymeerwas of op kleur worden gebracht met Latexfalt Colortop AC. Voor elke andere afwerking adviseren wij om met Latexfalt contact op te nemen.
- Onderhoud** De Skimcoat afwerking kan worden gereinigd met behulp van een bezem of een schrob/boenmachine [pH-neutrale zeepoplossing]. Reinigen met behulp van oplosmiddelen is niet toegestaan.
- Gezondheid & Veiligheid** Latexfalt Skimcoat heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com