

Vauatol[®] Kleeflaagemulsie

C60B4 Classificatie conform C€ en NEN 13808

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.200
versie : 1 /01-04-08
pagina : 1 van 2

Algemene informatie

Vauatol Kleeflaagemulsie is een stabiele en snel brekende bitumenemulsie. Vauatol Kleeflaagemulsie heeft uitstekende hechteigenschappen en is speciaal ontwikkeld voor het verkleven van asfaltconstructies.

Eigenschappen

Vauatol Kleeflaagemulsie wordt volgens onderstaande specificaties geleverd. Kwaliteitscontrole vindt plaats in overeenstemming met NEN 13808 "Framework for specifying cationic bituminous emulsions".

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Specificatie	Klasse
EMULSIE				
Viscositeit 2 mm 40°C	EN 12846	s	15 - 45	3
Hechting	EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	EN 13075-1	geen	70 - 130	4
Bindmiddelgehalte [100%-watergehalte]	EN 1428	gew. %	58 - 62	5
Zeeffrest 0,5 mm	EN 1429	gew. %	≤ 0,1	2
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	EN 13074			
Penetratie @ 25°C	EN 1426	0,1 mm	≤ 220	5
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	EN 1427	°C	≥ 39	5
Cohesie [Pendulum]	EN 13588	J/cm ²	≥ 0,7	3

Verwerking

De optimale verwerkingstemperatuur van de emulsie bedraagt 60-85°C. De emulsie wordt in geïsoleerde wagens vervoerd en kort na afname wordt deze verwerkt. Vauatol Kleeflaagemulsie is vorstgevoelig.

Gezondheid & Veiligheid

Vauatol Kleeflaagemulsie heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheids eigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Dosering

De dosering van Vauatol Kleeflaagemulsie wordt voornamelijk bepaald door de aard van de te sproeien verharding. Onderstaande tabel geeft het indicatieve verbruik bij verschillende ondergronden. De onderlaag dient schoon en vrij te zijn van verontreinigingen.

Ondergrond	Kenmerk	kg/m ²
Nieuw asfalt	Gesloten textuur	0,15 - 0,20
	Open textuur	0,20 - 0,30
	StAB	0,35 - 0,50
	Onder zeer open asfaltbeton	0,50 - 0,60
Oud asfalt	Gesloten textuur - vet	0,15 - 0,20
	Gesloten textuur - schraal	0,25 - 0,35
	Open textuur - schraal	0,30 - 0,40
Beton	Beton	0,40 - 0,60
	Betonnen brugdek	0,50 - 0,70
	Klinkers	0,30 - 0,80
	Cementstabilisatie [tegen uitdroging]	0,70



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com

Vauatol[®] Kleeflaagemulsie

C60B4 Classificatie conform C € en NEN 13808

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.200
versie : 1 /01-04-08
pagina : 2 van 2

Opslag

Vauatol Kleeflaagemulsie is, mits vorstvrij opgeslagen en in gesloten verpakking maximaal 6 maanden houdbaar. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden; deze kan door intensief roeren weer worden gehomogeniseerd.

Levering

Vauatol Kleeflaagemulsie wordt geleverd in bulk of dekseldrums van 200 kg netto afvulgewicht.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com