

Latexfalt® slijtlaagemulsie

C67B4 Classificatie conform C € en NEN 13808

Kationische bitumenemulsie voor oppervlakbehandeling

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.710
versie : 1/ 01-04-08
pagina : 1 van 1

Algemene informatie

Slijtlaagemulsie is een uitgebalanceerde bitumenemulsie met uitstekende benattings- en hechteigenschappen en speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van oppervlakbehandelingen.

Eigenschappen

Slijtlaagemulsie wordt volgens onderstaande specificaties geleverd. Kwaliteitscontrole vindt plaats in overeenstemming met NEN 13808 "Framework for specifying cationic bituminous emulsions".

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Specificatie	Klasse
EMULSIE				
Viscositeit 4 mm 40°C	EN 12846	s	10 - 45	3
Hechting	EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	EN 13075-1	geen	70 - 130	4
Bindmiddelgehalte [100%-watergehalte]	EN 1428	gew. %	65 - 69	5
Zeeffrest 0,5 mm	EN 1429	gew. %	≤ 0,1	2
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	EN 13074			
Penetratie @ 25°C	EN 1426	0,1 mm	≤ 220	5
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	EN 1427	°C	≥ 39	5
Cohesie [Pendulum]	EN 13588	J/cm ²	≥ 0,7	-

Verwerking

De optimale verwerkingstemperatuur van de emulsie bedraagt 60-85°C. De emulsie wordt in geïsoleerde wagens vervoerd en kort na afname wordt deze verwerkt. Slijtlaagemulsie is vorstgevoelig. Speciale veiligheidsvoorzieningen zijn niet noodzakelijk.

Gezondheid & Veiligheid

Slijtlaagemulsie heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheids eigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Dosering

De dosering van Slijtlaagemulsie wordt bepaald door een aantal factoren zoals de aard van de te sproeien verharding, afmeting van het afstrooimateriaal en de te verwachten verkeersintensiteit. Onderstaande tabel geeft het indicatieve verbruik. De onderlaag dient schoon en vrij te zijn van verontreinigingen.

Uitgangstabel oppervlakbehandeling met Slijtlaagemulsie		
Afmeting steenslag in mm	kg/m ² Slijtlaagemulsie	kg/m ² steenslag
2/6	1,1 – 1,3	9
4/8	1,6 – 1,8	11
8/11	1,6 – 1,9	13

Opslag

Slijtlaagemulsie, mits vorstvrij opgeslagen en in gesloten verpakking maximaal 6 maanden houdbaar. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden; deze kan door intensief roeren weer worden gehomogeniseerd.

Levering

Slijtlaagemulsie wordt gespreid op de weg geleverd.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com