

Latexfalt® Microdeck Color Mortel

Samenstelling	De kant-en-klare mortel bestaat uit: <ul style="list-style-type: none">- Stabiele Microdeck color emulsie- Pigmentpasta- Minerale vulstoffen
Technische gegevens	Soortelijke massa : ca. 1.100 kg/m ³ Droogtijd : 2 - 3 uur bij 20 °C Hechtsterkte beton : > 0,4 N/mm ² asfalt : > 0,4 N/mm ²
Toepassing	Als slijtvaste dunne deklaag in diverse kleuren op asfalt en beton. In de bouw- en wegenbouw te gebruiken als onderhoud of het in kleur aangeven van veranderingen in wegedeelten, parkeergebieden, boulevards, winkelstraten etc. In situaties waar machinale verwerking van emulsie asfalt beton [E.A.B.] onmogelijk is, is de kant-en-klare mortel goed toepasbaar.
Verwerking	De <u>stovrije</u> ondergrond dient vóór het aanbrengen van de mortel met water te worden bevochtigd. Vervolgens de E.A.B. mortel goed oproeren en op gewenste verwerkbaarheid brengen door enig water toe te voegen. Mortel uitgieten en met een rubber trekker gelijkmatig verdelen in een dunne laag van ca. 1½ à 2 mm. Wanneer in smalle stroken of speciale patronen moet worden gewerkt, dient eerst te worden afgeplakt. De verwerkingstijd is bij warm drogend weer en een warme ondergrond ca. 10 minuten. De aangebrachte deklaag verkrijgt zijn hardheid door verdamping van het water. De mortel kan uitsluitend worden toegepast in dunne lagen onder drogende weersomstandigheden. De droogtijd kan variëren van 1 tot 4 uur. Als indicatie voor de berijdbaarheid van het oppervlak kan 6 tot 12 uur na applicatie aangehouden worden. Na droging en doorharding moet een tweede laag worden aangebracht. Afplaktape dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd daar het zich, nadat het is vastgereden, erg moeilijk laat weghalen.
Opmerkingen	Latexfalt Microdeck mortel is slechts geschikt voor licht transport . Daar waar geregeld met autoverkeer wordt gereden, zoals uitritten en kruisingen wordt aanbevolen de Latexfalt Microdeck premix te gebruiken. Ook bij licht transport moet er worden zorggedragen dat er voldoende laagdikte is aangebracht. In sommige gevallen is zelfs 3 lagen gewenst. Alvorens de laag kan worden gebruikt moet het zeker zijn dat deze goed is doorgedroogd. Tijdens de verwerking dient de gemiddelde etmaal temperatuur minimaal 10 °C te zijn.
Verbruik	Bij een laagdikte van ca. 2 x 1½ à 2 mm: ca. 5 kg/m ² .
Verpakking	In plastic emmers à 20 kg netto. Standaard kleuren: rood, geel en groen.
Opslag	In gesloten verpakking, vorstvrij, en niet boven 30 °C. Ca. 6 maanden houdbaar.

Latexfalt heeft in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.

