

Latexfalt® Microdeck Color Premix

Productbeschrijving	Latexfalt Microdeck Color Premix is een mortel bestaande uit twee componenten. Na het mengen van de componenten ontstaat een goed verwerkbaar gekleurde emulsie-asfalt beton [E.A.B.] dat kan worden aangebracht met een minimale dikte van 3 mm.
Samenstelling	Component A is samengesteld uit een mengsel van geselecteerd aggregaat, dat zoveel mogelijk de eindkleur benadert, vezel, pigment en enkele additieven die de breking beïnvloeden. Component B is de standaard Microdeck color emulsie welke tevens kan worden toegepast voor het machinaal aanbrengen van een gekleurde E.A.B.
Eindeigenschappen	Droogtijd : 1-3 uur bij 20 °C Slijtvastheid WTAT [ISSA 100] : < 2% [max. 10%] Hechtsterkte beton : > 0,8 N/mm ² asfalt : > 0,4 N/mm ²
Toepassing	Als slijtvaste dunne deklaag in diverse kleuren op asfalt en beton. In de bouw- en wegenbouw te gebruiken als onderhoud of het in kleur aangeven van veranderingen in weggedeelten, parkeergebieden, boulevards, winkelstraten, fietspaden etc. In situaties waar machinale verwerking van emulsie asfalt beton onmogelijk is, is de premixmortel goed toepasbaar.
Verwerking	Component A wordt in een cement / betonmixer toegevoegd. Vervolgens wordt een aangepaste hoeveelheid emulsie [component B] aan de mortel toegevoegd. Hierna wordt eventueel water gedoseerd om een juiste verwerkbaarheid te verkrijgen. Mortel uitgieten en met een rubber trekker gelijkmatig verdelen in een dunne laag van ca. 3 mm. Wanneer in smalle stroken of speciale patronen moet worden gewerkt, dient eerst te worden afgeplakt. De verwerkingstijd is bij normale omgevingstemperatuur 5 à 10 minuten. Bij warm weer kan eventueel een hoeveelheid vertrager worden toegevoegd om de verwerkingstijd aan te passen. Bij een droge ondergrond verdient het aanbeveling deze eerst iets te bevochtigen. Tijdens de verwerking dient de gemiddelde etmaaltemperatuur minimaal 10 °C te zijn.
Opmerkingen	De mortel kan uitsluitend worden toegepast in dunne lagen onder drogende weersomstandigheden. Als indicatie voor de berijdbaarheid van het oppervlak kan 3 tot 5 uur na applicatie aangehouden worden. Aflaktape dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd daar het zich, nadat het is vastgereden, erg moeilijk laat weghalen.
Verbruik	Bij een laagdikte van ca. 3 mm : ca. 5 kg/m ² .
Kleur	Rood [op aanvraag Groen, Geel en Blauw].
Verpakking	Component A : emmers van 21 kg Component B : emmertjes van 4 ltr

Latexfalt heeft in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.

