

Latexfalt® Kleeflaagemulsie SE

C60B4 Classificatie conform NEN-EN 13808 [2005]

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing.

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.200
versie : 2/15-09-11
pagina : 1 van 2

Algemene informatie Latexfalt Kleeflaagemulsie SE is een opslagstabele en snel brekende bitumenemulsie. Latexfalt Kleeflaagemulsie SE heeft uitstekende hechteigenschappen en is speciaal ontwikkeld voor het verkleven van asfaltconstructies.

Eigenschappen Latexfalt Kleeflaagemulsie SE wordt volgens onderstaande specificaties geleverd. Kwaliteitscontrole vindt plaats in overeenstemming met NEN-EN 13808 "Raamwerk voor specificatie van kationische bitumenemulsies".

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Specificatie	Klasse
EMULSIE				
Viscositeit 2 mm 40°C	NEN-EN 12846-1	s	15 - 45	3
Hechting	NEN-EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	NEN-EN 13075-1	geen	70 - 130	4
Bindmiddel gehalte [100%-watergehalte]	NEN-EN 1428	gew. %	58 - 62	5
Zeeffrest 0,5 mm	NEN-EN 1429	gew. %	≤ 0,5	4
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	NEN-EN 13074-1			
Penetratie @ 25°C	NEN-EN 1426	0,1 mm	≤ 220	5
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	NEN-EN 1427	°C	≥ 35	6

Verwerking Latexfalt Kleeflaagemulsie SE kan alleen worden gebruikt bij geschikte weersomstandigheden [temperatuur > 5°C en RV < 80%]. De optimale verwerkingstemperatuur van de emulsie in een standaard kleef-sproeiwagen bedraagt 40 – 60°C. Koude voorraad vereist opwarmen waarbij de emulsie rondgepompt dient te worden. Wanneer de emulsie zonder circuleren wordt verwarmd, zal de kwaliteit van de emulsie worden aangetast en kan verstopping van sproeimateriaal worden veroorzaakt. Het gebruik van een verdringingspomp [tandradpomp] wordt niet aanbevolen. Bij een temperatuur van 20°C en 65% RV duurt het drogen van de emulsie ongeveer 20 minuten.

Dosering De dosering van Latexfalt Kleeflaagemulsie SE wordt voornamelijk bepaald door de aard van de te sproeien verharding. De onderlaag dient schoon en stofvrij te zijn. Indicatieve dosering:

Ondergrond	Kenmerk	kg/m ²
Nieuw asfalt	Gesloten textuur	0,15 - 0,20
	Open textuur	0,20 - 0,30
	StAB	0,35 - 0,50
	Onder zeer open asfaltbeton	0,50 - 0,60
Oud asfalt	Gesloten textuur - vet	0,15 - 0,20
	Gesloten textuur - schraal	0,25 - 0,35
	Open textuur - schraal	0,30 - 0,40
Beton	Beton	0,40 - 0,60
	Betonnen brugdek	0,50 - 0,70
	Klinkers	0,30 - 0,80
	Cementstabilisatie [tegen uitdroging]	0,70



Latexfalt[®] Kleeflaagemulsie SE

C60B4 Classificatie conform NEN-EN 13808 [2005]

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing.

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.200
versie : 2/15-09-11
pagina : 2 van 2

Gezondheid & Veiligheid

Latexfalt Kleeflaagemulsie SE heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheids-eigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Opslag

De emulsie heeft een houdbaarheidstermijn van minimaal 6 maanden, mits bewaard bij temperaturen hoger dan 10°C. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden. De emulsie kan wederom makkelijk gehomogeniseerd worden door intensief te roeren.

Levering

Latexfalt Kleeflaagemulsie SE wordt geleverd in bulk, IBC containers, vaten van 200 kg en cans van 25 kg.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com