

# Stabicol<sup>®</sup> CE

## C55BP7 Classificatie conform C€ en NEN 13808

Polymeer gemodificeerde synthetische bitumenemulsie voor impregneren en stabiliseren van zandpaden en halfverhardingen.

## Latexfalt bv

### PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 03.300  
versie : 1 / 01-04-08  
pagina : 1 van 2

### Algemene informatie

Stabicol CE is een polymeer gemodificeerde synthetische emulsie op waterbasis met neutrale kleur.

Stabicol CE kan voor verschillende toepassingen worden aangewend.

- Stabilisatie van zandpaden en bestaande halfverhardingen
- Fixatie van verschillende granulaten
- Injectie in de grond

### Eigenschappen

Stabicol CE wordt volgens onderstaande specificaties geleverd. Kwaliteitscontrole vindt plaats in overeenstemming met NEN 13808 "Framework for specifying cationic bituminous emulsions".

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Specificatie	Klasse
<b>EMULSIE</b>	<b>EN 13808</b>			
Viscositeit 2 mm 40°C	EN 12846	s	35 - 80	4
Hechting	EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	EN 13075-1	geen	≥ 220	7
Bindmiddel gehalte [100%-watergehalte]	EN 1428	gew. %	53 - 57	4
Zeeffest 0,5 mm	EN 1429	gew. %	≤ 0,1	2
<b>TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL</b>	<b>EN 13074</b>			
Penetratie @ 25°C	EN 1426	0,1 mm	≤ 100	3
Verwekingspunt [Ring en Koge]	EN 1427	°C	≥ 43	4
Cohesie [Pendulum]	EN 13588	J/cm <sup>2</sup>	≥ 1,4	6
Soortelijk gewicht 25°C	EN 3838	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,008	Niet vereist

### Verwerking

Stabicol CE is een snelbrekende hooggemodificeerde emulsie die niet met de in de wegenbouw gebruikelijke pompen kan worden verwerkt. Het versproeien onder druk wordt aanbevolen.

Stabicol CE voor gebruik goed oproeren

Stabicol CE kan alleen worden aangebracht bij drogend weer en een temperatuur van tenminste 10°C. Het water uit de bitumenemulsie moet kunnen verdampen en moet een binding aangaan met het zand. Bij mist en dreigende neerslag geen Stabicol CE aanbrengen of verwerken.

Ingebruikname van een Stabicol CE afwerking kan in de zomermaanden bij drogend weer na ca. 24 uur. In voor- en najaar kan de wachttijd aanzienlijk oplopen. Wringend verkeer moet worden vermeden. Bij geconstateerde schade kan eenvoudig handmatig worden gerepareerd.

Pigmentpasta's kunnen worden bij geleverd.

### Gezondheid & Veiligheid

Stabicol CE heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheids eigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.



# Stabicol<sup>®</sup> CE

## C55BP7 Classificatie conform CEN en NEN 13808

Polymeer gemodificeerde synthetische bitumenemulsie voor impregneren en stabiliseren van zandpaden en halfverhardingen.

## Latexfalt bv

### PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 03.300  
versie : 1 / 01-04-08  
pagina : 2 van 2

### Opslag

Stabicol CE mits vorstvrij opgeslagen en in gesloten verpakking maximaal 5 maanden houdbaar. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden; deze kan door intensief roeren weer worden gehomogeniseerd.

### Levering

Stabicol CE wordt geleverd in m<sup>3</sup>-kunststof containers of in bulk.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com