

Latexfalt® Kleeflaagemulsie ZK

C60B4 Classificatie conform C€ en NEN-EN 13808

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing.

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.200
versie : 2 /10-02-09
pagina : 1 van 2

Algemene informatie Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK is een stabiele en snel brekende bitumen-emulsie. Deze emulsie wordt gebruikt vanaf het voorjaar tot de najaarsperiode. Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK heeft uitstekende hecht- eigenschappen en is speciaal ontwikkeld voor het verkleven van asfaltconstructies bij hogere temperaturen en een lagere Relatieve Lucht Vochtigheid.

Eigenschappen Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK wordt volgens onderstaande specificaties geleverd. Kwaliteitscontrole vindt plaats in overeenstemming met NEN-EN 13808 "Framework for specifying cationic bituminous emulsions".

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Specificatie	Klasse
EMULSIE				
Viscositeit 2 mm 40°C	NEN-EN 12846	s	15 - 45	3
Hechting	NEN-EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	NEN-EN 13075-1	geen	70 - 130	4
Bindmiddel gehalte [100%-watergehalte]	NEN-EN 1428	gew. %	58 - 62	5
Zeefrest 0,5 mm	NEN-EN 1429	gew. %	≤ 0,1	2
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	NEN-EN 13074			
Penetratie @ 25°C	NEN-EN 1426	0,1 mm	≤ 220	5
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	NEN-EN 1427	°C	≥ 39	5

Verwerking De optimale verwerkingstemperatuur van de emulsie bedraagt 40 – [max] 60°C. De emulsie wordt in geïsoleerde wagens vervoerd en kort na afname wordt deze verwerkt. Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK is vorstgevoelig.

Gezondheid & Veiligheid Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Dosering De dosering van Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK wordt voornamelijk bepaald door de aard van de te sproeien verharding. Onderstaande tabel geeft het indicatieve verbruik bij verschillende ondergronden. De onderlaag dient schoon en vrij te zijn van verontreinigingen.

Ondergrond	Kenmerk	kg/m ²
Nieuw asfalt	Gesloten textuur	0,15 - 0,20
	Open textuur	0,20 - 0,30
	StAB	0,35 - 0,50
	Onder zeer open asfaltbeton	0,50 - 0,60
Oud asfalt	Gesloten textuur - vet	0,15 - 0,20
	Gesloten textuur - schraal	0,25 - 0,35
	Open textuur - schraal	0,30 - 0,40
Beton	Beton	0,40 - 0,60
	Betonnen brugdek	0,50 - 0,70
	Klinkers	0,30 - 0,80
	Cementstabilisatie [tegen uitdroging]	0,70



Hoogwaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com

Latexfalt® Kleeflaagemulsie ZK

C60B4 Classificatie conform C € en NEN-EN 13808

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing.

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.200
versie : 2 /10-02-09
pagina : 2 van 2

Opslag

Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK is, mits vorstvrij opgeslagen en in gesloten verpakking, maximaal 6 maanden houdbaar. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden; deze kan door regelmatig kort roeren worden voorkomen.

Levering

Latexfalt Kleeflaagemulsie ZK wordt geleverd in bulk of dekseldrums van 200 kg netto afvulgewicht.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com