

Modimuls® TT

C55B4 Classificatie conform C€ en NEN-EN 13808

Kationische bitumenemulsie voor kleeflaagtoepassing

Latexfalt bv

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 01.480
versie : 2 /19-02-09
pagina : 1 van 1

Algemene informatie Modimuls TT is een harde, stabiele en snel brekende bitumenemulsie die niet verkleeft aan banden van rijdend materieel. Modimuls TT heeft hogere hechteigenschappen dan de bestaande klefemulsies en is speciaal ontwikkeld voor het verkleven van asfaltconstructies.

Eigenschappen Modimuls TT wordt volgens onderstaande specificaties geleverd. Kwaliteitscontrole vindt plaats in overeenstemming met NEN-EN 13808 "Framework for specifying cationic bituminous emulsions".

Producteigenschappen	Norm	Eenheid	Specificatie	Klasse
EMULSIE				
Viscositeit 2 mm 40°C	NEN-EN 12846	s	15 - 45	3
Hechting	NEN-EN EN 13614	% bedekt	≥ 90	3
Breekgetal	NEN-EN 13075-1	geen	70 - 130	4
Bindmiddel gehalte [100%-watergehalte]	NEN-EN 1428	gew. %	53-57	4
Zeeffrest 0,5 mm	NEN-EN 1429	gew. %	≤ 0,1	2
TERUGGEWONNEN BINDMIDDEL	NEN-EN 13074			
Penetratie @ 25°C	NEN-EN 1426	0,1 mm	≤ 100	3
Verwekingspunt [Ring en Kogel]	NEN-EN 1427	°C	≥ 39	4

Verwerking De optimale verwerkingstemperatuur van de emulsie bedraagt 40 – [max] 60°C. De emulsie wordt in geïsoleerde wagens vervoerd en kort na afname wordt deze verwerkt.

Gezondheid & Veiligheid Modimuls TT heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheids-eigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Dosering De dosering van Modimuls TT wordt voornamelijk bepaald door de aard van de te sproeien verharding. De onderlaag dient schoon en vrij te zijn van verontreinigingen. Indicatief verbruik:

Ondergrond	Kenmerk	kg/m ²
Nieuw asfalt	Gesloten textuur	0,15 - 0,20
	Open textuur	0,20 - 0,30
	StAB	0,35 - 0,50
	Onder zeer open asfaltbeton	0,50 - 0,60
Oud asfalt	Gesloten textuur - vet	0,15 - 0,20
	Gesloten textuur - schraal	0,25 - 0,35
	Open textuur - schraal	0,30 - 0,40
Beton	Beton	0,40 - 0,60
	Betonnen brugdek	0,50 - 0,70
	Klinkers	0,30 - 0,80
	Cementstabilisatie [tegen uitdroging]	0,70

Opslag Modimuls TT is, mits vorstvrij opgeslagen en in gesloten verpakking maximaal 6 maanden houdbaar. Bij opslag kan bezinking optreden; deze kan door regelmatig kort roeren worden voorkomen.

Levering Modimuls TT wordt geleverd in bulk.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com