

Latexfalt® Jointfill Extra [JE] primer

Algemene informatie	Latexfalt Jointfill Extra [JE] Primer is een hechtmiddel samengesteld uit een, in een organisch oplosmiddel opgeloste, kunststof en adhesieversterkende stoffen.
Eigenschappen	Soortelijk gewicht : ca. 1.000 kg/m ³ Droogtijd [aan de buitenlucht bij 15 °C] : ca. 30 min. Ontvlambaarheid : licht ontvlambaar [bevat heptaan] gevaarklasse: 3ADR/VLG 3b, U.N. No 1206
Toepassing	Als hechtprimer tussen een Latexfalt rubber-bitumenproduct [Latexfalt JE, Latexfalt RJ, Latexfalt ES] en de ondergrond [beton, steen, natuursteen, asfaltbeton].
Verwerking	Latexfalt JE Primer voor gebruik goed roeren. Het te behandelen oppervlak schoon en droog maken zodat geen vuil, stof, vet, oude coatinglagen of losse delen meer aanwezig zijn. Latexfalt JE Primer koud verwerken; aanbrengen met een kwast, mastiekbezem of roller in een hoeveelheid van ca. 0,15 kg/m ² .
Waarschuwing	Latexfalt JE Primer is licht ontvlambaar en bevat heptaan. Verwerking alleen met goede ventilatie; damp en spuitnevel niet inademen. Roken, open vuur en de aanwezigheid van in gebruik zijnde, niet explosiebeveiligde motoren, is verboden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Resten niet in de afvoer deponeren.
Verpakking	In blikken van 5 en 25 kg netto afvulgewicht.
Opslag	Latexfalt JE Primer is in gesloten verpakking onbeperkt houdbaar. Opslag dient plaats te vinden in een op de gevaarklasse afgestemde ruimte.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.071-341 91 08 Fax.071-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com