

Vauatol® Reparatie-emulsie

Algemene informatie

Vauatol reparatie-emulsie is speciaal ontwikkeld voor het uitvoeren van slijtlaagwerk op die plaatsen waar een sproeiauto slecht of niet inzetbaar is. Door de lage viscositeit is de emulsie bijzonder geschikt om in kleinere sproeiunits of met de handsproeilans verwerkt te worden.

Ook voor toepassing in wegdekreparatie-units [WRM], waarbij selectief en elektronisch gestuurd schrale plekken op maat worden gesproeid en afgestrooid, is de Vauatol reparatie-emulsie uitermate geschikt door haar gunstige en snelle breekgedrag.

De lage viscositeit van de emulsie vereist toepassing van fijn gegradeerd afstrooimateriaal zoals steenslag of porfier 2/6 mm danwel parelgrind 2/6 mm. De dosering reparatie-emulsie daarbij zal liggen tussen de 1,1 en 1,4 kg per m² afhankelijk van de textuur van het te behandelen oppervlak.

Vauatol reparatie-emulsie wordt geleverd in vaten of in bulk. Evenals bij andere bitumenemulsies behoeven geen speciale maatregelen te worden genomen in verband met de veiligheid. Wel verdient het aanbeveling om in vorstgevoelige perioden de emulsie vorstvrij op te slaan.

Vauatol reparatie-emulsie voldoet aan onderstaande specificaties. Kwaliteitscontrole geschiedt in ons bedrijfslaboratorium.

Eigenschappen emulsie

Type emulsie	: kationisch
Soort	: onstabiel [o]
Bindmiddelgehalte	: ca. 65%
Zeeffrest 125 µm	: < 0,5%
Dichtheid 25 °C	: ca. 1 kg/l
Viscositeit [ISO 4 mm, 25 °C]	: 60-150 sec.

Eigenschappen teruggewonnen bitumen

Penetratie [100 g, 25 °C. 5 s.] : 70-225

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.071-341 91 08 Fax.071-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com